

# STARFLOOR CLICK 30 & 30<sup>PLUS</sup>

## TECHNISCHE DATEN

KLASSIFIZIERUNG	NORM	Starfloor Click 30 & Click 30 <sup>PLUS</sup>		
Belagsart	ISO 10582	Heterogener, elastischer Designbodenbelag zum Klicken		
CE Zertifizierung	EN 14041	Ja		
Klassifizierung	EN ISO 10874	Wohnbereich: 23 Geschäftsbereich: 31		
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ I		
Weichmacher	-	Phthalatfrei		
TECHNISCHE MERKMALE				
Gesamtstärke	EN ISO 24346	4,0 mm		
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,30 mm		
Oberflächenbehandlung		Extreme®		
Flächengewicht	EN ISO 23997	7400 g/m <sup>2</sup>		
Gefaste Kanten		Ja - Mikrofase		
Lieferform	EN ISO 24342			
	Planken	18,30 x 122 cm	9 Planken/Kar = 2,01 m <sup>2</sup>	120,54 m <sup>2</sup> /Pal
	Fliesen	31 x 60,05 cm	9 Fliesen/Kar = 1,68 m <sup>2</sup>	127,33 m <sup>2</sup> /Pal
		31 x 60,30 cm	9 Fliesen/Kar = 1,68 m <sup>2</sup>	127,83 m <sup>2</sup> /Pal
ANFORDERUNGEN FÜR CE-KENNZEICHEN (EN 14041)				
Leistungserklärung (DoP)	EN 14041	0131-0035-DoP-2013-07		
Brandverhalten	EN 13501-1	B <sub>f1</sub> -s1		
Aufladungsspannung	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)		
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 10456	0,03m <sup>2</sup> K/W		
Warmwasser Fußbodenheizung	-	Geeignet – max. 27°C		
Rutschsicherheit	EN 13893	μ ≥ 0,30		
LEISTUNGSMERKMALE				
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,10 %		
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 2 mm		
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,08 mm		
Möbelfüße	EN 424	Keine Beschädigung		
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918	Typ W (Norm EN 12529) - geeignet		
Trittschallverbesserung	EN ISO 717/2	ΔL <sub>w</sub> = 3 dB		
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6		
Chemikalieneinwirkung	EN ISO 26987	Sehr gute Beständigkeit		
Rutschsicherheit	DIN 51130	R9 (Fliesen) / R10 (Planken)		
UMWELTEIGENSCHAFTEN				
VOC Emissionswert	ISO 16000-9	≤ 100 µg/m <sup>3</sup> (nach 28 Tagen)		

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (09/19). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.

